

Продуктови характеристики

GRAFITACK ПРОМО СЕРИЯ МАТОВИ ЦВЕТОВЕ

Серия P101M до P191M



Rollmax

Signage Materials



Описание

Grafitack Promo серията, съобразена с регламента на Европейския съюз REACH е меко каландрирано мономерно ПВЦ фолио, без кадмий, с чувствително на натиск полу-перманентно акрилно лепило. Лепилото е защитено от висококачествена силиконова хартия.

Състав

Филм: 70 микрона тънко мономерно каландрирано ПВЦ фолио

Лепило: полу-перманентно, чувствително на натиск, на водна основа акрилно лепило, с висока резистентност срещу UV - радиация, химически продукти и влажност.

Гръб: силиконизирана бяла крафт хартия 120 гр/м²

Приложение

Матовата серия Grafitack Promo е разработена за всички видове приложения на закрито, като изработка на знаци в магазини, на търговски изложения, в складове и т.н....Матовият филм не отразява светлината. Серията Grafitack Promo Matt може да се използва и за краткосрочни външни приложения /от 2 до 3 години/ - като търговска реклама по витрините, за декорация на парти тържества, сезонни оферти, публични панели и т.н...

Предимства на продукта

Матовата Grafitack Promo серия се отличава с отлична гъвкавост и може да се отстранява перфектно.

Спецификации на продукта

Технически качества при относителна влажност 50 ± 5 % при температура от 23 ± 2°

		Test method	Result
1.	<u>Дебелина:</u> ¹ Дебелина на филма: Дебелина на филма + лепило + гръб:	Din53370 Din53370	70 micron 210 micron
2.	<u>Разтягане до скъсване</u> ² По дължина - по производство В напречна посока	Din53455 Din53455	> 135 % > 135 %
3.	<u>Пространствена стабилност</u> ³	Finat 14	< 1.00 mm
4.	<u>Степен на гланцираност:</u> Максимум (под ъгъл 85°)	Din67530	< 20 GU (gloss units)
5.	<u>Сила на залепване:</u> ⁴ След 20 минути След 24 часа	Finat 1 Finat 1	6 N/25mm 8 N/25mm
6.	<u>Quickstick</u> ⁵	Finat 9	4 N
7.	<u>Очаквана продължителност</u> ⁶ <u>на живота на открито:</u>	-	Adhesion : 3 years P190M, P191M : 1 year Colour : 2-3 years
8.	<u>Температурен диапазон:</u> При апликация На приложение	- -	+10°C to +35°C -15°C to +60°C
9.	<u>Цветен печат на гръба:</u>	-	Grey
10.	<u>Запалимост:</u> Ако е положено върху алуминий, стъкло, стомана = само изгасване		

Инструкции за складиране

Всички материали на Grafitack винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/.

За да се избегне загубата на което и да било качество, материалите на Grafitack трябва да се съхраняват в подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

Забележки

За да се постигне оптимален резултат, ви съветваме да почиствате повърхността с изопропанол и/или да се използва транспортно фолио със слабо лепило!

Тъй като цветът на филма може да се различава бегло при всеки продуктов цикъл, ви съветваме да не използвате фолия с различен производствен номер върху една повърхност. Номерът, който се има предвид в случая са първите 5 цифри от 7-цифрения номер на партидата.

Важно

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му.

1. Дебелината може да варира малко. Посочената стойност е средна стойност, получена от поредица измервания.

2. Разтягането до скъсване може също да варира малко. Посочената стойност е минимална стойност, получена от поредица измервания.

3. Пространствената стабилност е посочена за непринтиран филм в мм. Тази стойност е измерена по парче фолио, апликирано върху алуминий /10x10 см/ с нагряване до 70° за 48 часа. Посочената стойност е максимална стойност, получена при множество измервания.

4. Силата на залепване е измерена на продукт, залепен върху стъкло - веднъж след 20 мин. и веднъж след 24 часа. Филмът е отстранен под ъгъл 180°C и със скорост 300 мм/мин. Посочените стойности са средни стойности, получени от редица измервания.

5. „Quickstick” е силата на директното залепване върху стъкло. Посочената стойност е средна стойност, получени от множество измервания.

6. Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живота с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почиствена повърхност. Продължителността на живот може да се варира, в зависимост от цвета /в следствие на пигментацията/. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот.