

GrafiPrint Медиа
за солвентни принтери



PRGLC (фосфоресцентно каст)

Rollmax
Signage Materials

Описание

GrafiPrint PRGLC е меко каландрирано ПВЦ фолио, без снадки. Бяло, сатенено каст фолио, без съдържание на кадмий, с фосфоресцентни пигменти, които водят до светене повърхността на светлите части на принта в тъмното, при излагане на светлина за известен период от време. Фолиото е специално разработено за печат на солвентни (eco/mild/hard), но може да се използва и от латекс и UV принтери. Лепилото е перманентното, чувствително на натиск акрилно лепило на солвентна основа. То е защитено от висококачествена структурирана силиконова хартия.

Състав

Филм: 125 микрона тънко каст сатенено ПВЦ фолио, с фосфоресцентни елементи
Лепило: сиво, перманентно, чувствително на натиск, на солвентна основа акрилно лепило, с висока резистентност срещу UV - радиация, химически продукти и влажност.
Гръб: бяла PE-промазана хартия 135 гр/м²

Приложение

GrafiPrint APRGLC ПВЦ фолиото е перфектно за всички възможни външни и вътрешни приложения, като светлите повърхности на принта светят в тъмното, след като изображението е изложено на светлина за определен период от време.

Спецификации на продукта

Технически качества при относителна влажност 50 ± 5 % при температура от $23 \pm 2^\circ$

		Test method	Result
1.	<u>Дебелина:</u> ¹ Дебелина на филма: Дебелина на филма + лепило + гръб:	Din53370 Din53370	125 micron 295 micron
2.	<u>Разтягане до скъсване</u> ² По дължина - по производство В напречна посока	Din53455 Din53455	> 150 % > 150 %
3.	<u>Пространствена стабилност</u> ³	Finat 14	< 0,50 mm
4.	<u>Сила на залепване:</u> ⁴ След 20 минути След 24 часа	Finat 1 Finat 1	17 N/25mm 20 N/25mm
5.	<u>Quickstick</u> ⁵	Finat 9	14 N
6.	<u>Очаквана продължителност</u> ⁶ <u>на живота на открито:</u>	-	up to 3 years
7.	<u>Интензивност на фосфоресценция:</u>	Din67510-1	after 10 min.: 45 mcd/m ² after 60 min.: 6 mcd/m ² after 640 min.: 0 mcd/m ²
8.	<u>Температурен диапазон:</u> При апликация На приложение	-	+5°C to +40°C 25°C to +80°C
9.	<u>Цвятен печат на гръба:</u>		neutral
10.	<u>Запалимост:</u> Ако е положено върху алуминий, стъкло, стомана = само изгасване		

Инструкции за складиране

Всички материали на Grafiprint винаги трябва да се съхраняват в техните оригинални опаковки, както и с оригиналните защитни фланци /за предпочитане във вертикална посока/. За да се избегне загубата на което и да било качество, материалите на Grafitack трябва да се съхраняват в подходящи условия, които са както следва: при температура между 10 и 20° и относителна влажност от 50%. При тези условия, материалите могат да се складират над 2 години.

Забележки

Патент: Grafiprint каст фолиото е разработено по патентован метод.

Препоръчителни температурни настройки на (еко)солвентните принтери: Ако Grafiprint медиата се използва от (еко)солвентни принтери, температурните настройки на принтера са изключително важни. В зависимост от условията на околната среда, количеството мастило и желаното качество за печат, ви съветваме температурата на нагревателя да е 35-45° C. Тази температура може да се повиши, при условие, че материалът на Grafiprint остане гладък. Твърде високата температура може да доведе до лошо качество на печата и до разлика в цветовете, защото материалът може да омекне на някои места, в следствие на което може и да се повреди като минава по транспортните ролки на принтера. Същото важи и за изсушителя. Ние препоръчваме температурата за сушене да е с 5 до 10° C по-висока от тази на нагревателя. Но отново материалът не трябва да се раздува, разтяга в резултат на прекалено висока температура. Като цяло, можем да кажем, че температурата на двата нагревателя трябва да е възможно най-висока, без никаква деформация на материала.

Препоръчително време за сушене: Изключително важно е материалът, който е напечатан на (еко)солвентни машини да бъде оставен да изсъхне достатъчно време, преди да бъде ламиниран или апликиран. Добрата вентилация по време на сушенето е също толкова важна. За стандартни принтове е необходимо да предвидите време за сушене от 24 до 48 часа. В случай на печат на много тъмни цветове или много пълноцветен печат, изискуемото време на сушене трябва да е от 48 до 72 часа.

Количество мастило: Голямо количество мастило на солвентна основа може да проникне дълбоко във филма и да се появи на гърба. Ако принта се навие твърдо бързо, без да се изчака да изсъхне достатъчно време, мастило може да попадне на лицевата страна.

Цвят на фолиото: Тъй като цветът на филма може да се различава бегло при всеки продуктов цикъл, ви съветваме да не използвате фолия с различен производствен номер върху една повърхност. Номерът, който се има предвид в случая са първите 5 цифри от 7-цифрения номер на партидата.

Важно

Информацията, предоставена в техническите характеристики е базирана на тестове, извършени от Grafityp, които считаме за достоверни. Информацията представлява винаги нещо посредствено, нещо средно между минимума и максимума и трябва да се счита за такава. Това е просто информация, а не гаранция на продукта. От крайния потребител зависи, дали продуктът е подходящ или не за целите му.

1. Дебелината може да варира малко. Посочената стойност е средна стойност, получена от поредица измервания.
2. Разтягането до скъсване може също да варира малко. Посочената стойност е минимална стойност, получена от поредица измервания.
3. Пространствената стабилност е посочена за непринтиран филм в мм. Тази стойност е измерена по парче фолио, апликирано върху алуминий /10x10 см/ с нагряване до 70° за 48 часа. Посочената стойност е максимална стойност, получена при множество измервания.
4. Силата на залепване е измерена на продукт, залепен върху стъкло - веднъж след 20 мин. и веднъж след 24 часа. Филмът е отстранен под ъгъл 180°С и със скорост 300 мм/мин. Посочените стойности са средни стойности, получени от редица измервания.
5. „Quickstick” е силата на директното залепване върху стъкло. Посочената стойност е средна стойност, получени от множество измервания.
6. Очакваната продължителност на живота на фолиото при външни условия се отнася за климатичните условия на Централна Европа и само при вертикално излагане. Не-вертикалната апликация може да съкрати живота с до 50%. Очакваната продължителност на живота е базирана на професионална апликация на суха, обезмаслена, добре почистена повърхност. Продължителността на живот може да се варира, в зависимост от цвета /в следствие на пигментацията/. Тропически условия или употребата на химически емисии в близост, може да повлияе на продължителността на живот.

Тъй като качеството на принта не зависи само от медиата, но също и от много други фактори /принтера, качеството на мастилата, софтуера за печат, ICC профила, температурата на околната среда, влажността на въздуха и др./, Grafityp не може да гарантира или да носи отговорност за евентуалния резултат от печата. Споменатите материали са тествани при нормални условия и резултатите са чисто показателни.

GRAFITYP Selfadhesive Products N.V.
Grafitack 200/300 Plus series – Glossy Colours
Grafityp is an ISO-9001 certified company